

# Roth QuickTemp Compact® Primer

## Beskrivelse

Roth QuickTemp Compact® Primer er en cementbaseret, fiberarmeret og højflexibel primer som sikrer god vedhæftning på Roth QuickTemp Compact® system. Primeren skal anvendes oven på Roth QuickTemp Compact® systemet når der anvendes Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW eller andre flydespartler oven på systemet.

## Teknisk beskrivelse

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Indhold:                 | 10 kg                          |
| Vand tilførsel:          | 2,5 liter vand pr. 10 kg       |
| Blandingstid:            | 2 minutter                     |
| Materialeforbrug:        | 1,0 - 1,5 kg/m <sup>2</sup>    |
| Udlægnings tykkelse:     | 1 mm                           |
| Tørretid:                | 3 timer ved +18°C og<br>50% RF |
| Anvendelsestemperaturen: | +6 - +25°C.                    |
| Konsistens:              | Delvis flydende                |
| Vedhæft til aluminium:   | > 1,0 MPa                      |
| Forarbejdsningstid:      | 20 minutter                    |
| Gangbar:                 | Ca. 3 timer ved 20°C           |

## Opbevaring

Opbevares tørt. Bør anvendes indenfor 24 måneder efter produktionsdato.  
VVS-nr. 339349.810

## Vær opmærksom!

Roth QuickTemp Compact® Primer indeholder cement.  
Læs sikkerhedsbladet på primeren inden anvendelse.  
Find det på [roth-danmark.dk](http://roth-danmark.dk)

